

# CURA

Quelle: [Ultimaker CURA](#)

Nützliche Einstellungen:

Parameter:	Funktion:	Wert:
Printing Temperature	Drucktemperatur der Nozzle	PETG: 200°C
Build Plate Temperature	Druckbett Temperatur	65°C
Generate Support	Stützstrukturen generieren	yes/no
Flow	Materialzufuhr in Prozent, praktisch ca. 101,5%	101,5%
Horizontal Expansion	horizontale Erweiterung	x mm
Hole Horizontal Expansion	horizontale Erweiterung für Bohrungen	x mm

Aktuelles [CURA Profil](#)

From:

<https://von-thuelen.de/> - **Christophs DokuWiki**

Permanent link:

<https://von-thuelen.de/doku.php/wiki/projekte/cura/uebersicht>

Last update: **2022/11/23 21:13**

